

SCHWARZ GEGLÜHTER DRAHT



ANWENDUNGEN

Pressendraht: Recycling von Papier, Kunststoff und festen Restabfällen
Bindendraht für Stroh
Draht für Verzinkereien
Bindendraht für die Bauindustrie



TECHNISCHE DATEN

STAHL - UNI EN 16120-2

C9D

DURCHMESSERBEREICH

von 1,80 bis 8,00 mm

ZUGFESTIGKEIT

320-380 N/mm²

OBERFLÄCHE

Lubrifizierung auf Anfrage

Auf Anfrage können Aufmachung, Durchmesser und Festigkeit vereinbart werden.

AUFMACHUNGEN

SPULE

Ø Bereich (mm)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Gewicht (kg)
1,80-8,00	450-600	800-850	800-1000

GESPULTE DRAHT

Ø Bereich (mm)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Gewicht (kg)
1,80-4,00	100-200	230-330	20-50

RING

Ø Bereich (mm)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Gewicht (kg)
1,80-8,00	450-500	700	20-100

ROSETTE

Ø Bereich (mm)	Ø Innen (mm)	Ø Außen (mm)	Gewicht (kg)
1,80-8,00	450	800	500-1000